



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Grease LCX 2/220 – это смазка на основе литиевого комплекса, на основе синтетических базовых масел, имеющих вязкость ISO VG 220, что позволяет использовать продукт при очень низких температурах.

Особая комбинация противоизносных, противозадирных, противокоррозионных и противоокислительных присадок гарантирует прекрасную работу в тяжёлых условиях, таких как высокие нагрузки и присутствие вибраций.

В дополнение к этому, синтетическая основа обеспечивает высокую устойчивость к окислению и температурным воздействиям в течение длительного времени, что позволяет сократить периоды простоя и затраты на техническое обслуживание.

Eni Grease LCX 2/220 рекомендуется для использования в условиях высоких температур и высоких нагрузок, например, для смазывания подшипников и других частей оборудования, работающих в тяжёлых условиях (места соединений, подшипники бумагоделательных машин, плоские и шариковые подшипники, подверженные вымыванию водой).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Подходит для использования в условиях высоких и низких температур благодаря использованию синтетических базовых масел и очень высокой температуре каплепадения
- Увеличенные срок службы и интервалы между смазками, даже в условиях сильных механических и термальных нагрузок
- Высокие адгезия и сопротивляемость вымыванию водой. Может использоваться во влажной среде и в присутствии воды
- Отличное сопротивление нагрузке
- Высокая степень защиты от коррозии и совместимость со всеми типами железистых и нежелезистых металлов

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO 12924 L-XDENB 2
- DIN 51825 KPHC 2P -40





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Внешний вид	-	-	гладкая однородная структура
Цвет	-	-	серый/бежевый, непрозрачный
Тип базового масла	-	-	синтетическое
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	220
Класс NLGI	-	-	2
Тип загустителя	-	-	литиевый комплекс
Температура каплепадения	ASTM D566	°C	290
Пенетрация при перемешивании	ASTM D217	дмм	280
Коррозия меди	ASTM D4048	-	1a
4-шариковая машина трения (нагрузка сваривания)	ASTM D 2596	кг	315
Нагрузка по методу Тимкена	ASTM D 2509	фунты	>45
Тест на коррозию	ASTM D 1743	-	Пройден
Диапазон рабочих температур	-	°C	-40/+160



eni